

# Dispersionskleber KD 11

## Hoogperformante kleefpasta

### Toepassingsgebied

Gebruik binnen.

Dispersionskleber KD 11 is geschikt voor het plaatsen van keramische tegels en platen (tot formaat 30 x 60 cm) en mozaïeken.

Gebruik binnen (ook in vochtige ruimtes in wandbereik).

Beperkt geschikt: bij houtspaanderplaten.

Niet geschikt: in buitenbereik.

### Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Op dispersiebasis
- Dunbedtoepassing

### Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Maximum laagdikte	4 mm
Verwerkingstemperatuur	minimum +5°C - maximum +30°C
Wachttijd voor het begaan/opvoegen	± 2 dagen
Volledig belastbaar	na ± 7 dagen
Versteltijd	± 20 minuten
Opentijd	± 30 minuten

### Verpakking



1 kg  
12 kg  
20 kg

### Bewaring

± 12 maanden droog bewaren op palletten in onaangebroken verpakking.

### Verbruik

± 2000 g/m<sup>2</sup>  
volgens tegelformaat.

### Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

### Kwaliteitscontrole - Referentiedocumenten



Initiële hechting droog  
Hechting na inwerking van warmte  
Hechting na inwerking van water  
Hechting bij verhoogde temperatuur  
Hechting na open tijd van 20 min.  
Hoge afglijdingsweerstand  
Verlengde opentijd

### Vereisten volgens Europese Normen

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>  
≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>  
≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>  
≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>  
≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>  
≤ 0,5 mm  
≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>

# Dispersionskleber KD 11

## Hoogperformante kleefpasta

### Verwerking

#### Ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vorstvrij, vast en draagkrachtig zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en beantwoorden aan de algemeen geldende normen.

#### Aanbevolen gereedschap

De getande spaan afstemmen op het te plaatsen materiaal.

#### Verwerking

De dispersiekleefmortel in 2 arbeidsgangen op de ondergrond aanbrengen. In een 1<sup>ste</sup> arbeidsgang wordt een dunne contactlaag aangebracht ; in de nog natte laag wordt de lijm in een 2<sup>de</sup> arbeidsgang met een gepaste lijmkam onder een hoek van 45 - 60° uitgekamd. Het te verkleven materiaal in het verse lijmbed drukken en eventuele mortelresten met een natte spons verwijderen.

#### Nabehandeling

Na het betegelen, het oppervlak gedurende ± 2 dagen niet belasten (betreden).

### Belangrijke opmerkingen

Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal, in acht nemen. Niet toepassen op een bevroren ondergrond, noch in volle zon, bij regen, sterke wind of tocht of wanneer vorst verwacht wordt binnen de 3 dagen na plaatsing. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze.

Deze technische fiche vervangt alle vroegere technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen indien dit een technische vooruitgang betekent. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.