

MUREXIN® Universalklebstoff D 390

Universele kleefstof voor PVC en textiel ; voor vloer en wand

Toepassingsgebied

Gebruik binnen.
Hoogwaardige kunstharstdispersielijm voor het verkleven van vloer- en wandbekledingen in PVC in tegelformaat of in stroken, evenals voor textielvloerbekledingen met rugzijde in glad latexschuim, latex dubbele rug, gelatexeerde rugzijde of PU-schuimrug.
Geschikt bij vloerverwarming en zwenkwielbelasting.

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Emissiearm EC1
- Geurarm
- Snel drogend
- Zeer snelle sterkteontwikkeling
- Sterk hechtend vermogen
- Hoge nakleefkracht

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Inlegtijd	± 40 - 50 minuten
Eindsterkte	na ± 72 uren
Specifiek gewicht	1,30 g/cm ³
Ideale verwerkingstemperatuur	+16°C tot +22°C
Afluchttijd	± 20 - 30 minuten

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Getande spaan A 1, A 2, B 1, B 2.

Ondergrond

De ondergrond moet droog zijn, zuigend, vast, draagkrachtig, vormstabiel en vrij zijn van stof, vuil, olie, vet, losse delen en verontreinigingen die voor een slechte hechting kunnen zorgen.
De ondergrond moet voldoen aan de ÖNORM B 2236/1 en B 2232.

Vorbereiden

De ondergrond volgens de respectievelijke ÖNormen door voorstrijken en egaliseren voorbereiden.

Bij het voorbereiden van de ondergrond wordt het gebruik van Murexin®-producten aanbevolen.

De temperatuur van de te plaatsen bekleding dient overeen te stemmen met de oppervlaktetemperatuur van de ondergrond (ideaal: +16°C tot +22°C).

Verwerking

De kleefstof met geschikte getande spaan volvlakkig op de ondergrond aanbrengen.

Tandgrootte volgens type bekleding en rugzijde bekleding.

Gelatexeerd tapijt onmiddellijk in het natte kleefbed plaatsen.

Bij tapijt met gladde schuimrug, een korte afluchttijd afwachten, daar anders de kleefstof te sterk in het schuim indringt.

Bij hechtverklevingen is het inlegtijdstip bereikt wanneer het kleefbed duidelijk transparant begint te worden. Dit is naargelang de temperatuur en luchtvochtigheid 20 tot 30 minuten na het aanbrengen. De inlegtijd is dan beperkt tot ± 50 minuten.

PVC-bekledingen met ruwe of licht geruwde rugzijde moeten in het nog wat vochtige kleefbed geplaatst worden waarbij een volvlakkige verkleving van de rugzijde van de bekleding gegarandeerd is. Het frezen en walsen van de naden kan ten vroegste na 24 uren gebeuren, daarna nogmaals aanwrijven. Bekledingen geschikt voor zwenkwielbelasting zijn na ± 48 uren belastbaar.

Verpakking



1 kg ; 6 kg ; 12 kg

Bewaring

± 12 maanden houdbaar in goed gesloten verpakking ; > + 5°C.

Verbruik

± 280 - 400 g / m² volgens ondergrond en rugzijde bekleding

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

MUREXIN® Universalklebstoff D 390

Universele kleefstof voor PVC en textiel ; voor vloer en wand

Belangrijke opmerkingen

Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal in acht nemen.
Niet verwerken bij temperaturen onder de +5°C. Geen andere producten toevoegen!
Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze.

Deze technische fiche vervangt alle vroegere technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen indien dit een technische vooruitgang betekent. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden.
© BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.