

# MUREXIN<sup>®</sup> Betonspachtel Repol BS 10 W

Betonherstellingsmortel voor laagdiktes tot 5 mm

## Toepassingsgebied

Binnen en buiten ; voor het glad maken, herstellen en spatelen van betonvlakken evenals voor het herstellen van scheuren en gaten.

Geschikt: op alle in de bouw voorkomende minerale ondergronden zoals metselwerk, beton, bepleistering.

Niet geschikt: op hout, kunststof, metaal, waterafwijzende ondergronden.  
Kan met Murexin<sup>®</sup> Betonspachtel Repol BS 05 G gemengd worden zodat verschillende grijswaarden ontstaan.

## Eigenschappen

- Spanningsarm
- Ademend
- Minerale spatelmassa
- Manuele verwerking
- Op cementbasis

## Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Kleur	wit
Mortelgewicht	± 1,64 kg/liter
Stortgewicht	± 1,26 kg/liter
WATERVERBRUIK	± 0,28 l/kg
Maximum laagdikte	5 mm
Verwerkingstijd	± 30 minuten

## Verpakking



25 kg (pallet: 48 x 25 kg)

## Bewaring

± 6 maanden droog bewaren op palletten in onaangebroken verpakking

## Verbruik

± 1,5 kg per m<sup>2</sup> per mm laagdikte

## Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

## Kwaliteitscontrole - Referentiedocumenten



Conformiteitsverklaring  
Conform ÖNORM EN 1504-3:2006 (als systeemcomponent)  
CE-nummer: CE-1139-CPD-0145/07

# MUREXIN<sup>®</sup> Betonspachtel Repol BS 10 W

Betonherstellingsmortel voor laagdiktes tot 5 mm

## Verwerking

### Aanbevolen gereedschap

Langzaam draaiende elektrische menger, geschikt mengvat, troffel, spaan, spatel.

### Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig en vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen.

### Voorbereiden

Zuigende ondergronden zorgvuldig voorbevochtigen! Een hechtbrug met Murexin<sup>®</sup> Haftschlämme Repol HS 1 wordt aanbevolen.

### Mengen

In een zuiver mengvat met een langzaam draaiende elektrische menger roeren tot een homogene en klontervrije massa ontstaat (mengtijd bedraagt ± 4 minuten).

Mengverhouding: ± 7 liter water per 25 kg Murexin<sup>®</sup> Betonspachtel Repol BS 10 W.

### Verwerking

De verse spatelmasse op de nog vochtige ondergrond (nat-in-nat) aanbrengen. De maximale laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden! Bij laagdiktes tussen 5 en 10 mm moet kwartszand 0,3-0,9 mm (max. 35 %) bijgevoegd worden om krimp scheuren te vermijden of er dient in meerdere lagen gewerkt te worden. De tijd tussen de arbeidsgangen mag maximaal 6 uren bedragen. Bij langere tijdsintervallen voorbehandelen met Murexin<sup>®</sup> Haftschlämme Repol HS 1.

### Nabehandeling

Te snel drogen van de verse spatelmasse verhinderen door het treffen van geschikte maatregelen.

## Belangrijke opmerkingen

Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal in acht nemen.  
Niet verwerken bij temperaturen onder de +5°C en boven +30°C.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC<sup>®</sup> nv. Alle rechten voorbehouden.