

MUREXIN[®] Verdunstungsschutz LF 3

Curing compound

Toepassingsgebied

Binnen en buiten ; als nabehandeling van vers beton en cementmortel.
Beschermt tegen te vlugge uitdroging door inwerking van zon en wind.

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Snel werkend
- Spuitbaar
- Beschermt tegen verdamping
- Beschermt tegen uitdroging van het beton

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Dichtheid	± 0,98 g/cm ³
Viscositeit	± 25 - 40 mPas
Bewaartemperatuur	+5°C tot +30°C

Verpakking



25 kg

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken verpakking

Verbruik

± 0,15 - 0,20 kg per m²

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Airless elektrisch spuitapparaat, drukvat met spuitpistool, drukpistool met handpomp vanaf 7 bar.

Ondergrond

Verse, matvochtige betonoppervlakken en onmiddellijk ontkiste oppervlakken.

Verwerking

Onmiddellijk na het betonneren, glad maken van het betonoppervlak of ontkisten, respectievelijk op de matvochtige oppervlakte aanbrengen met geschikt apparaat.

Het product vormt een dichte film die met de tijd verdwijnt. Bij navolgende bekledingen dient de hechting te worden beproefd en indien nodig de film mechanisch te worden verwijderd.

Belangrijke opmerkingen

Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal in acht nemen.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.