

MUREXIN[®] Betonkosmetik Repol BK 05

Reparatie- en opsmukmortel voor laagdiktes van ± 2 mm

Toepassingsgebied

Binnen en buiten ; voor het optisch bijwerken en glad maken van bevekt en poreus zichtbeton en andere kant-en-klare betonoppervlakken.

Geschikt: op alle in de bouw voorkomende, minerale ondergronden, vooral op zichtbeton.

Niet geschikt: op hout, kunststof, metaal, waterafwijzende ondergronden.

Eigenschappen

- Poedervorm
- Hydraulisch afbindend
- Weer- en vorstbestendig
- Veredeld
- Snelhardend

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Dichtheid	$\pm 1,10$ kg/dm ³
WATERVERBRUIK	$\pm 0,4$ l/kg
Laagdikte	± 2 mm
Verwerkingstijd	± 15 minuten

Verpakking



25 kg

Bewaring

± 6 maanden droog bewaren op palletten in gesloten originele verpakking

Verbruik

$\pm 1,4$ kg per m² per mm laagdikte

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Kwaliteitscontrole - Referentiedocumenten



Conformiteitsverklaring
 Conform ÖNORM EN 1504-3:2006 (als systeemcomponent)
 CE-nummer: CE-1139-CPD-0145/07

MUREXIN[®] Betonkosmetik Repol BK 05

Reparatie- en opsmukmortel voor laagdiktes van ± 2 mm

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Langzaam draaiende elektrische menger, geschikt mengvat, troffel, spaan, spatel.

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig en vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen.

Vorbereiden

Zuigende ondergronden zorgvuldig voorbevochtigen!

Mengen

In een zuiver mengvat met een langzaam draaiende elektrische menger roeren tot een homogene en klontervrije massa ontstaat (mengtijd bedraagt ± 4 minuten).

Mengverhouding: ± 10 liter water per 25 kg Murexin[®] Betonkosmetik Repol BK 05.

Verwerking

De verse spatelmassa op de nog vochtige ondergrond (nat-in-nat) aanbrengen.

De maximale laagdikte mag de 2 mm niet overschrijden!

Nabehandeling

Te snel drogen van de verse spatelmassa verhinderen door het treffen van geschikte maatregelen.

Belangrijke opmerkingen

Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal in acht nemen.

Niet verwerken bij temperaturen onder de $+5^{\circ}\text{C}$ en boven $+30^{\circ}\text{C}$.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.