

MUREXIN[®] Bewehrungsschutz Repol BS 7

Corrosiebescherming voor wapeningsstaal

Toepassingsgebied

Murexin[®] Bewehrungsschutz Repol BS 7 is zeer eenvoudig te verwerken en dient niet met kwartszand te worden afgestrooid. Door de minerale basisbestanddelen en door de snelbindende samenstelling wordt een uitstekende hechting op staal en beton verkregen.

Geschikt: op alle in de bouw voorkomende ondergronden zoals beton en dekvloeren. Ge corrodeerd staal ontroesten.

Eigenschappen

- Eéncomponentig
- Cementgebonden
- Kunststofveredeld
- Snel afbindend
- Eenvoudig te verwerken

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

Kleur	grijs
Hoeveelheid aanmaakwater	± 0,22 l/kg
Verwerkingstemperatuur	minimum + 5 °C
Verwerkingstijd	90 minuten
Minimum laagdikte	1 mm (2 arbeidsgangen)

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Langzaam draaiende elektrische menger, penseel

Ondergrond

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig en vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen.

Voorbehandeling

De bewapening vrij maken en ontroesten - zuiverheidsgraad SA 2 ½ (Ö-Norm/DIN 55928).

Mengen

De volledige inhoud van de verpakking met de hoeveelheid aanmaakwater (± 0,44 l / 2 kg verpakking) langzaam en gelijkmatig mengen met een elektrische menger tot een homogene en klontervrije massa (± 3 minuten). Geen lucht inroeren.

Verwerking

Het strijkbare materiaal in 2 arbeidsgangen met een penseel op de bewapening aanbrengen.

De 2de arbeidsgang kan ongeveer 6 uren na de 1ste volgen, wanneer de 1ste laag draagkrachtig is.

De laagdikte moet minstens 1 mm bedragen.

Belangrijke opmerkingen

Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal in acht nemen.

Niet verwerken bij temperaturen onder de +5°C. Geen andere producten toevoegen!

Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze.

Deze technische fiche vervangt alle vroegere technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen indien dit een technische vooruitgang betekent. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden.
© BTC[®] nv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Verpakking



2 kg (pallet: 100 x 2 kg)

Bewaring

± 12 maanden droog bewaren op palletten in onaangebroken verpakking

Verbruik

± 0,2 kg / lm wapeningsstaal bij 2 arbeidsgangen (doorsnede 12 mm)

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.