

Cementlook Vloer 2-component

- > **Toplaag voor Cementlook**
- > **Eenvoudig te verwerken**
- > **Van 1-3 mm**

Producteigenschappen

Toplaag voor het maken van een naadloze afwerking zonder scheuren. Aan te brengen op diverse ondergronden, cementgebonden, pleisters, beton, keramiek, gipskarton. Eenvoudige verwerking. Ruime keuze uit diverse kleuren en effecten. Uitstekende hechting aan de ondergrond.

Toepassing

Cementlook Vloer is een 2-componenten microcement in poedervorm. Speciaal ontworpen voor de voorbereiding van de ondergrond voor de toepassing van het Cementlook systeem. De cementlook Vloer wordt over de Cementlook Basislaag geplaatst.

Cementlook Vloer is samengesteld zodat het kan worden toegepast op vloeren. Het Cementlook systeem wordt aangebracht in diverse lagen met een spaan om de gewenste effecten te bereiken.

Productinformatie

Verpakking:

Emmer: Emmer á 10 kilo
 Emmer á 20 kilo
 Jerrycan

Opslag:

Vorstvrij, koel en droog op originele pallet bewaren. 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens

Type :	Microcement
Kleur:	Wit
Dichtheid:	Poeder- 1,175 Pasta- 1,175 Uitgehard 1,39
Verwerkingstijd:	1 uur (20°C)
Max. Korrelgrootte:	< 0,2 mm
Druksterkte:	28 d 37,8 N/mm ²
Buigsterkte:	28 d 10,15 N/mm ²
Hechtsterkte:	28 d 1,2 N/mm ²
Laagdikte:	1 tot 3 mm

Bij onze opgave gaan we uit van doorsnee gemiddelden, welke onder laboratoriumomstandigheden worden bereikt. Door omgevingsfactoren kunnen de aangegeven waarden afwijken.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond:

Voordat u de Cementlook Vloer aan gaat brengen is het noodzakelijk om de ondergrond op de juiste manier voor te bereiden met Cementlook Basis. Bepaalde ondergronden vragen om een speciale

Cementlook Vloer 2-Comp, geldig vanaf: 01-12-2016

Afwerkingstechnieken

primer en voorbehandeling. Glasvezel Gaas, hulpmiddelen voor een betere hechting Cementlook Primer. Eventueel een vochtscherm tegen optrekkend vocht met Cementlook Epoxy. Bij twijfel altijd contact opnemen met een van onze technisch adviseurs voor een advies.

De ondergrond dient droog, schoon en vetvrij te zijn en vrij van hechting verstorende elementen. Altijd het verwerkingsadvies volgen en de juiste ondergrond voorbehandeling toepassen.

-Aanmaken van de Mortel

Werk altijd met een schone mengkuip en schoon gereedschap. Meng eerst het Cementlook B-comp. met de kleurstof tot een homogeen geheel in de mengkuip of in een schone emmer. Giet het mengsel in de mengkuip en meng het rustig met het Cementlook Vloer poeder. Altijd mixen met een langzaam draaiende mechanische mixer. De verhouding tussen Cementlook poeder en Cementlook B-comp. is 10 kg poeder met 3,0 liter vloeibaar B comp.

Meng rustig dor tot een homogene klontenvrije pasta ontstaat, minimaal 4 minuten mixen.

-Opbrengst

De opbrengst is afhankelijk van de ondergrond, bij een standaard applicatie heeft u bij aanbrengen van 1 laag 0,5 kg per m² nodig.

Hoe zorgvuldiger en vlakker de ondergrond wordt voorbereid hoe lager het verbruik van de Cementlook Vloer zal zijn.

Verwerking

-Voorbereiden

Onafhankelijk van de ondergrond, altijd twee lagen Cementlook Vloer aanbrengen met een RVS spaan. Op vloeren altijd twee lagen met gebruikmaking van Cementlook Glasvezel Gaas. Drie uur droogtijd tussen de verschillende lagen aanhouden. Het oppervlak na iedere laag schuren met schuurpapier korrel 40 om alle oneffenheden weg te werken. 24 uur laten drogen voor de volgende lagen aangebracht kunnen worden.

-Afwerklagen

De toepassing kan eindigen met een derde laag Cementlook Basis met behulp van de "fresh op fresh" techniek. Op vloeren altijd Cementlook Vloer toepassen in 2 lagen. De afwerking Cementlook Wand uitsluitend gebruiken op wanden, nooit op vloeren die belopen worden.

"Fresh op Fresh"

Bij Cementlook Basis kan de techniek "fresh op fresh" toegepast worden. De 3^e laag aanbrengen zodra de 2^e laag "tac" heeft (niet meer aan de vingers plakt als we het aanraken). De 2^e laag Cementlook Basis wordt bij toepassing van deze techniek niet geschuurd. Grove oneffenheden worden verwijderd met een spatel. Gebruik maken XPS platen om op te staan tijdens het aanbrengen van de 3^e laag.

Licht schuren met een roterende schuurmachine of met de hand met schuurpapier korrel 40 om oneffenheden te verwijderen zodra het materiaal droog is (zodra de teint veranderd en het oppervlak lichter is).

Geen lagen aanbrengen die dikker zijn dan 1 mm van Cementlook Basis, Wand of Vloer. We raden een totale dikte aan van de gezamenlijke lagen van 3 mm.

-Sealer

Microcement van Cementlook moet worden verzegeld als het eenmaal is uitgehard na 24 tot 48 uur. Nooit verzegelen voordat de Cementlook een vochtpercentage van minder dan 5% heeft bereikt. Cementlook verzegelen primer Cementlook Presealer en verzegelen met Cementlook Sealer (waterbasis).

Richtlijnen en Tips

Materiaal:

-Bij verwerking buiten de ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheid kunnen de materiaaleigenschappen veranderen.

-Materialen vooraf op de juiste verwerkingstemperatuur brengen (laten acclimatiseren).

-Om de producteigenschappen te behouden mogen er nooit andere materialen toegevoegd worden!

-Gekleurde producten dienen voor

Cementlook Vloer 2-Comp, geldig vanaf: 01-12-2016

Afwerkingstechnieken

verwerking gecontroleerd te worden op afwijkingen in kleurtonen.

-Kleurgelijkheid kan enkel binnen 1 charge gegarandeerd worden.

-De kleurweergave kan door omgevingsfactoren wezenlijk beïnvloed worden.

-Gronderingen altijd goed laten uitharden/drogen.

-Gereedschap na gebruik met water reinigen

Omgevingsfactoren:

-Niet bij temperaturen onder +10 °C verwerken!

-De ideale verwerkingstemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving licht tussen +10 °C tot +30 °C.

-De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40% tot 60% relatieve luchtvochtigheid.

-Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, verlaagde luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droging, afbindingstijd en uitharding.

-Gedurende de drogings-, reactie-, en uithardingsfase zorg dragen voor voldoende beluchting. Tocht te allen tijde vermijden.

-Beschermen tegen direct zonlicht, wind en weer!

-Aangrenzende bouwdelen afschermen!

Tips:

-Wij adviseren altijd een proefvlak aan te leggen om het systeem te testen.

-Productinformatiebladen van het toegepaste systeem van Cementlook-producten na te leven.

-Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van producten.

Belangrijke opmerkingen

Normen, richtlijnen en productinformatiebladen betreffende de ondergrond in acht nemen! Nooit verwerken bij een ondergrondtemperatuur onder de +10°C. Hoge temperatuur versneld de uitharding, nooit andere materialen toevoegen.

Persoonlijke bescherming:

-Draag bij verwerking van cementlook producten beschermende handschoenen, bv van kunststof,

een veiligheidsbril en stofmasker.

-Draag beschermende kleding tijdens verwerking van de materialen.

-raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te testen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kind Bouwchemie. Alle rechten voorbehouden.

Cementlook Vloer 2-Comp, geldig vanaf: 01-12-2016