

## Cementlook B-comp.

- > Voor aanhechting
- > B-Component Cementlook Mortel
- > Veredeling mortels

### Producteigenschappen

Kunsthars te gebruiken om cementgebonden ondergronden te primeren voordat Cementlook Basiscement wordt aangebracht. Ook toe te passen als veredeling bij mortels. Wordt altijd ingezet als B-component bij het Cementlook systeem.

### Toepassing

Breed inzetbare vloeistof, van primer tot veredeling.

### Productinformatie

#### Verpakking:

Jerrycan: Jerrycan á 5 liter  
Jerrycan á 25 liter

#### Opslag:

Vorstvrij, koel en droog op originele pallet bewaren. 12 maanden houdbaar

### Technische gegevens

Verbruik: ca. 0,10 l/m<sup>2</sup>

Kleur: Wit

Oplosmiddel: Water

Bij onze opgave gaan we uit van doorsnee gemiddelden, welke onder laboratoriumomstandigheden worden bereikt

Door omgevingsfactoren kunnen de aangegeven waarden afwijken.

### Rendement

10 kg Cementlook Basis	3,00 ltr B-comp
10 kg Cementlook Wand	4,50 ltr B-comp.
10 kg Cementlook Vloer	3,00 ltr B-comp
10 kg Cementlook Buiten	2,70 ltr B-comp
10 kg Cementlook Aqua XL	2,50 ltr B-comp.
10 kg Cementlook M	3,00 ltr B-comp.

### Richtlijnen en Tips

#### Verwerking:

Eerst Cementlook B-comp. doseren, daarna de benodigde hoeveelheid pigment toevoegen, mengen tot er een egale homogene kleur is ontstaan. Daarna rustig Cementlook poeder toevoegen terwijl u mixt met een mechanische mixer met een laag toerental. Meng tenminste 4 minuten tot er een homogeen mengsel is ontstaan.

#### Materiaal:

- Bij verwerking buiten de ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheid kunnen de materiaaleigenschappen veranderen.
- Materialen vooraf op de juiste verwerkingstemperatuur brengen (laten acclimatiseren).

**Cementlook B-comp, geldig vanaf: 01-12-2016**

### Afwerkingstechnieken

- Om de producteigenschappen te behouden mogen er nooit andere materialen toegevoegd worden!
- Gekleurde producten dienen voor verwerking gecontroleerd te worden op afwijkingen in kleurtonen.
- Kleurgelijkheid kan enkel binnen 1 charge gegarandeerd worden.
- De kleurweergave kan door omgevingsfactoren wezenlijk beïnvloed worden.
- Gronderingen altijd goed laten uitharden/drogen.
- Gereedschap na gebruik met water reinigen

### Omgevingsfactoren:

- Niet bij temperaturen onder + 10 °C verwerken!
- De ideale verwerkingstemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving licht tussen +10 °C tot +30 °C.
- De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40% tot 60% relatieve luchtvochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, verlaagde luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droging, afbindingstijd en uitharding.
- Gedurende de drogings-, reactie-, en uithardingsfase zorg dragen voor voldoende beluchting. Tocht te allen tijde vermijden.
- Beschermen tegen direct zonlicht, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen afschermen!

### Tips:

- Wij adviseren altijd een proefvlak aan te leggen om het systeem te testen.
- Productinformatiebladen van het toegepaste systeem van Cementlook-producten na te leven.
- Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van producten.

### Belangrijke opmerkingen

Normen, richtlijnen en productinformatiebladen betreffende de ondergrond in acht nemen! Nooit verwerken bij een ondergrondtemperatuur onder de +10°C. Hoge temperatuur versnelt de uitharding, nooit andere materialen toevoegen.

### Persoonlijke bescherming:

- Draag bij verwerking van cementlook producten beschermende handschoenen, bv van kunststof, een veiligheidsbril en stofmasker.
- Draag beschermende kleding tijdens verwerking van de materialen.
- raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te testen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kind Bouwchemie. Alle rechten voorbehouden.

**Cementlook B-comp, geldig vanaf: 01-12-2016**